

1. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING

Bedrijfsnaam

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 UUR TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN

(920) 457-5051

Telefoonnummer voor informatie

(920) 457-5051

2. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Productnaam: Zuur-etsmiddel (gel/vloeistof)
Beschrijving product: Kleefstoffen – 37% fosforzuur-etsmiddel
Artikelnummer product: REF 020-028536 en REF 020-028535
Materiaal: Fosforzuur

3. AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, GEBRUIKSDOMEIN

Zuur-etsmiddel is een etsmiddel op basis van fosforzuur dat wordt gebruikt voor het etsen van glazuur en dentine om de hechting van kleefstoffen van primer/bindmiddel aan de tandstructuur en restauratieve materialen te bevorderen.

4. CONTRA-INDICATIES

Het is de primaire verantwoordelijkheid van de tandheeskundige en/of orthodontist om eventuele contra-indicaties te identificeren die het gebruik van de producten van American Orthodontics kunnen uitsluiten.

5. WAARSCHUWINGEN

Zuur-etsmiddel bevat fosforzuur en is een bijtende stof. Vermijd contact met de ogen, het slijmvlies en de huid. Raadpleeg het SDS "Fosforzuur" van American Orthodontics.

Zuur-etsmiddel bevat koperpolyftalocyanine en chinolinegeel/FD&C geel nr. 10. Patiënten die gevoelig of allergisch zijn voor deze kleurstoffen mogen niet in contact komen met dit product.

6. BIJWERKINGEN

Tijdens het gebruik kunnen ongewenste bijwerkingen allergische reacties en lichte ongemakken en pijn omvatten.

7. VOORBEREIDINGSPROCEDURES

1. Gebruik een roterend instrument met een rubberen cup of borstel voor profylaxe van het/de te verlijmen emailoppervlak(ken).
2. Gebruik geen profylactische pasta's die olie bevatten. Dit kan een laagje achterlaten dat het etsen belemmert.
3. Goed spoelen en de tanden drogen met olie-/vochtvrije perslucht.

8. STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES

OPMERKING: Raadpleeg de gebruiksinstructies van de fabrikant als u andere gel-etssystemen gebruikt. De onderstaande procedure is alleen relevant voor Zuur-etsmiddel van American Orthodontics.

1. Breng Zuur-etsmiddel aan op een mengkussen.
2. Isoleer de tanden voor het etsen.
3. Breng Zuur-etsmiddel aan op het hele te verlijmen oppervlak. Wrijf geen Zuur-etsmiddel in het tandglazuur. Zorg ervoor dat Zuur-etsmiddel niet op zacht weefsel komt.
4. Laat etsen gedurende 30 seconden (60 seconden voor melktanden).
5. Spoel elke tand met water/luchtnevel gedurende 10 seconden (20 seconden voor gel-etsen) om het etsproces te stoppen. Het geëtsde gebied moet er sneeuwwit uitzien. Als dit niet het geval is, ets dan opnieuw gedurende 10 tot 15 seconden.
6. Gedemineraliseerde deeltjes verwijderen

9. OPSLAG- EN TRANSPORTVOORWAARDEN

Opslag

- Houd de container goed gesloten.
- Bewaar tussen 50°- 77°F (10°- 25°C)
- Houdbaarheid bij kamertemperatuur is per houdbaarheidsdatum. Roteer de voorraad om de houdbaarheid te optimaliseren.

Transport

- Transporteer bij temperaturen tussen 50°- 77°F (10°- 25°C)
- Hardhandige of ruwe behandeling kan het product beschadigen

10. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Kleine hoeveelheden Zuur-etsmiddel kunnen verdund met een grote hoeveelheid water via de afvoer worden verwijderd. Grotere hoeveelheden moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale/landelijke wetgeving. Lege verpakkingen kunnen na grondige en correcte reiniging worden gerecycled.

11. GARANTIEVERPLICHTING

De rechtsmiddelen van koper met betrekking tot enige claim die voortvloeit uit een gebrek in goederen of diensten zijn uitsluitend beperkt tot het recht op reparatie of vervanging van dergelijke goederen (naar keuze van de verkoper) of tot terugbetaling van de aankoopprijs ervan. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade of incidentele schade, met inbegrip van gederfde winsten die koper heeft geleden met betrekking tot goederen of diensten die door de verkoper zijn geleverd. Claims voor schade of gebrek moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling worden ingediend.

12. REGELGEVING



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Duitsland



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



ZIE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



OPGELET CORROSIEF



NIET STERIEL



OPGELET – RAADPLEEG GEBRUIKSINSTRUCTIES



BEWAAR TUSSEN 50°F - 77°F (10° - 25°C)



ZIE WWW.AMERICANORTHO.COM VOOR VERKLARENDE LIJST SYMBOLEN

OPGELET: DE FEDERALE WET BEPERKT DE VERKOOP VAN DIT MIDDEL AAN OF OP BESTELLING VAN EEN TANDARTS/ORTHODONTIST.

De informatie in de gebruiksinstructies wordt verondersteld geldig en accuraat te zijn. American Orthodontics geeft echter geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid van informatie onder alle mogelijke omstandigheden. **Redelijke veiligheidsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen.**